

GUIDE DE SÉLECTION POUR LE PRÉPOLISSAGE ET LE POLISSAGE

Guide de sélection

Prépolissage plan

Disque	Domaines d'application	Plage de dureté	Equivalent granulométrie FEPA	Equivalent granulométrie ANSI (USA)	Equivalent granulométrie (μm)	Abrasif (dans liant)	Liant de l'abrasif	Longévité indicative	Pré-dressé/prêt à l'emploi
MD-Primo 120 220	Métaux non-ferreux + matériaux tendres	40-250 HV -	120 220	120 220	125 68	SiC -	Résine -	50 -	Oui -
MD-Molto 220	Alliages d'aluminium, matériaux durs contenant de l'aluminium	50 - 2000 HV	220	220	68	Diamant	Résine	100	Oui
MD-Mezzo 220	Alliages de titane	150 - 450 HV	220	220	68	Diamant	Résine	100	Oui
MD-Piano 80 120 220	Métaux ferreux + matériaux durs	150-2000 HV - -	80 120 220	80 120 220	200 125 68	Diamant - -	Résine - -	100 - -	Oui - -

Prépolissage fin

Disque	Domaines d'application	Plage de dureté	Equivalent granulométrie FEPA	Equivalent granulométrie ANSI (USA)	Equivalent granulométrie (μm)	Abrasif (dans liant)	Liant de l'abrasif	Longévité indicative	Pré-dressé/prêt à l'emploi
MD-Piano 500 1200 2000 4000	Métaux ferreux + matériaux durs	150-2000 HV - - -	500 1200 2000 4000**	360 600 800 1000**	30 15 10 5	Diamant - - -	Résine - - -	100 - 300 -	Oui - - -
Disque	Domaines d'application	Plage de dureté	Abrasif (ajouté)	Abrasif (μm)	Longévité indicative	Pré-dressé/prêt à l'emploi			
MD-Allegro	Prépolissage fin des matériaux d'une dureté supérieure à 150 HV	>150 HV	Suspension/spray	15-6	150	Oui			
MD-Largo	Matériaux tendres, composites avec matrice tendre	40-250 HV	-	9-3	-	-			

Polissage - pour plus de détails, voir la brochure spécifique

Disque	Domaines d'application	Résilience	Plage de dureté	Abrasif (μm)	Texture
MD-Plan	Prépolissage fin des matériaux tendres Polissage grossier des matériaux durs	Très faible	Dur	15-3	Polyester plastifié, tissé
MD-Pan	Prépolissage fin des métaux tendres Polissage grossier et fin des matériaux durs et friables	Très faible	Dur	15-1	Textile technique imprégné, non-tissé
MD-Sat	Prépolissage fin et polissage des métaux ferreux, métaux non-ferreux, revêtements et plastiques	Moyenne	Dur	9-3	Satin rigide
MD-Dur	Prépolissage fin et polissage des métaux ferreux, métaux non-ferreux, revêtements et du plastique	Moyenne	Dur	9-1	Soie naturelle tissée
MD-Dac	Polissage de tous les matériaux	Moyenne	Dur	9-3	Soie synthétique
MD-Mol MD-Mol APS	Polissage des métaux ferreux et non-ferreux et des polymères	Elevée	Tendre	≤ 3	Laine APS pour les Systèmes de Préparation Automatique
MD-Plus	Polissage en une étape des carbures frittés et des aciers	Elevée	Tendre	≤ 3	Floqué
MD-Floc	Polissage de tous les matériaux	Elevée	Tendre	≤ 3	Floqué
MD-Nap	Polissage final de tous les matériaux	Très élevée	Très tendre	≤ 1	Velours
MD-Chem MD-Chem NonStick	Polissage final de tous les matériaux	Elevée	Tendre	<1	Néoprène poreux NonStick pour éviter l'effet ventouse avec les grands échantillons

Dureté HV 30 50 80 120 180 250 350 500 700 1000 1400 2000

Prépolissage plan

MD-Primo

MD-Molto 220

MD-Mezzo 220

MD-Piano 80/120/220

Prépolissage fin

MD-Largo

MD-Allegro

MD-Piano 500/1200/2000/4000

Polissage


MD-Cloths

Maintenance
Les consommables MD ne nécessitent pratiquement aucune maintenance ce qui les rend très faciles à utiliser.


MD-Primo	Un bref dressage de la couche de SiC est nécessaire de temps en temps
MD-Molto / MD-Mezzo	Un bref dressage de la couche diamantée est nécessaire de temps en temps
MD-Piano	Un bref dressage de la couche diamantée est nécessaire de temps en temps
MD-Allegro	Ne nécessite pratiquement pas de maintenance mais un nettoyage occasionnel est recommandé
MD-Largo	Ne nécessite pratiquement pas de maintenance mais un nettoyage occasionnel est recommandé
Draps MD	Pas de maintenance

* Valeurs indicatives correspondant à la préparation d'un nombre de porte-échantillons, 6 x ø30mm. La longévité réelle dépend de l'application (matériau préparé, taille, forme, nombre etc).

** Ne fait pas partie de la norme FEPA ou ANSI




MD/DP-Plan




MD/DP-Pan




MD/DP-Sat



MD/DP-Dur



MD/DP-Dac

MD/DP-Mol
MD-Mol APS

MD/DP-Plus



MD/DP-Floc



MD/DP-Nap



OP-Nat



OP-Felt

MD/OP-Chem
MD-Chem NonStick

Polishing Cloths / Poliertücher / Draps de polissage



Name Name Désignation	Composition Zusammensetzung Composition	Abrasives/Grain size Poliermittel/Korngröße Abrasif/Taille de grain	Application Anwendung Application
MD-Plan DP-Plan	Coated, woven polyester Gewebtes Polyester, beschichtet Toile polyester	Diamond / 15 - 3 µm Diamanten / 15 - 3 µm Diamant / 15 - 3 µm	Fine grinding of soft metals Pre-polishing of hard materials Feinschleifen weicher Metalle Vorpölieren von harten Materialien Prépolissage fin des métaux tendres Polissage grossier des matériaux durs
MD-Pan DP-Pan	Impregnated non-woven technical textile Nichtgewebtes technisches Textil, imprägniert Textile technique imprégné, non-tissé	Diamond / 15 - 1 µm Diamanten / 15 - 1 µm Diamant / 15 - 1 µm	Fine grinding of soft metals Pre-polishing of hard and brittle materials Feinschleifen weicher Metalle Vorpölieren von harten und spröden Materialien Prépolissage fin des métaux tendres Polissage grossier des matériaux durs et friables
MD-Sat DP-Sat	Woven acetate Gewebtes Azetat Acétate tissé	Diamond / 9 - 3 µm Diamanten / 9 - 3 µm Diamant / 9 - 3 µm	Fine grinding and polishing of ferrous metals, non-ferrous metals, coatings and plastics Feinschleifen und Polieren von Eisen- und Nichteisenmetallen, Schichten und Kunststoffen Prépolissage fin et polissage des métaux ferreux, métaux non-ferreux, revêtements et plastiques
MD-Dur DP-Dur	Satin woven natural silk Satingewebte Naturseide Soie naturelle tissée satin	Diamond / 9 - 1 µm Diamanten / 9 - 1 µm Diamant / 9 - 1 µm	Fine grinding and polishing of ferrous metals, non-ferrous metals, coatings and plastics Feinschleifen und Polieren von Eisen- und Nichteisenmetallen, Schichten und Kunststoffen Prépolissage fin et polissage des métaux ferreux, métaux non-ferreux, revêtements et plastiques
MD-Dac DP-Dac	Satin woven acetate Satingewebtes Azetat Acétate tissé satin	Diamond / 9 - 3 µm Diamanten / 9 - 3 µm Diamant / 9 - 3 µm	Polishing of all materials Poliertuch für alle Materialien Polissage de tous les matériaux
MD-Mol DP-Mol MD-Mol APS	Taffeta woven 100% wool Taftgewebe, 100% Wolle Taffeta tissé 100% laine	Diamond / ≤ 3 µm Diamanten / ≤ 3 µm Diamant / ≤ 3 µm	Polishing of ferrous and non-ferrous metals and polymers Polieren von Eisen- und Nichteisenmetallen und Kunststoffen Polissage des métaux ferreux et non-ferreux et des polymères APS for Automatic Preparation Systems APS für Automatische Präparationssysteme APS pour systèmes de préparation automatique
OP-Nat	Woven wool felt Wollfilzgewebe Feutrine de laine tissée	Alumina / ≤ 9 µm Aluminiumoxid / ≤ 9µm Oxyde d'aluminium / ≤ 9µm	Polishing of ferrous metals Polieren von Eisenmetallen Polissage des métaux ferreux
OP-Felt	Thick felt Dicker Filz Feutrine épaisse	Alumina / ≤ 9 µm Aluminiumoxid / ≤ 9µm Oxyde d'aluminium / ≤ 9µm	Polishing of ferrous and non-ferrous metals Polieren von Eisen- und Nichteisenmetallen Polissage des métaux ferreux et non-ferreux
MD-Plus DP-Plus	Synthetic nap Synthetikflor Laine synthétique	Diamond / 3 µm Diamanten / 3 µm Diamant / 3 µm	One step polishing for sintered carbides and steels Einstufiges Polieren von Hartmetallen und Stählen Polissage en une étape des carbures frittés et des aciers
MD-Floc DP-Floc	Synthetic nap Synthetikflor Laine synthétique	Diamond, oxide polishing / ≤ 3 µm Diamanten, Oxidpolieren / ≤ 3 µm Diamant, polissage aux oxydes / ≤ 3 µm	Polishing of all materials Polieren aller Materialien Polissage de tous les matériaux
MD-Nap DP-Nap	Synthetic short nap Kurzer Synthetikflor Laine synthétique à poils ras	Diamond, oxide polishing / ≤ 1 µm Diamanten, Oxidpolieren / ≤ 1 µm Diamant, polissage aux oxydes / ≤ 1 µm	Final polishing of all materials Endpolieren aller Materialien Polissage final de tous les matériaux
MD-Chem OP-Chem MD-Chem NonStick	Porous neoprene Poröses Neopren Néoprène poreux	Oxide polishing / < 1µm Oxidpolieren / < 1 µm Polissage aux oxydes / < 1 µm	Final polishing of all materials Endpolieren aller Materialien Polissage final de tous les matériaux MD-Chem NonStick for large specimens MD-Chem NonStick für große Proben MD-Chem NonStick pour les grands échantillons



Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

AUSTRALIA & NEW ZEALAND

Struers Australia
27 Mayview Street
Milton QLD 4064
Australia
Phone +61 7 3512 9600
Fax +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

NORWAY
Struers ApS, Norge
Sjøskogenveien 44C
1407 Vinterbro
Telefon +47 970 94 285
info@struers.no

ÖSTERREICH
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Betriebsgebiet Puch Nord 8
5412 Puch
Telefon +43 6245 70567
Fax +43 6245 70567-78
austria@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnorogówka 44
31-358 Kraków
Phone +48 12 661 20 60
Fax +48 12 626 01 46
poland@struers.de

ROMANIA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Phone +86 (21) 6035 3900
Fax +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn

SCHWEIZ
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnstrasse 41
CH-8903 Birmensdorf
Telefon +41 44 777 63 07
Fax +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

SINGAPORE
Struers Singapore
627A Aljunied Road,
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.de

SPAIN
Struers España
Camino Cerro de los Gamos 1
Building 1 - Pozuelo de Alarcón
CP 28224 Madrid
Teléfono +34 917 901 204
Fax +34 917 901 112
struers.es@struers.es

SUOMI
Struers ApS, Suomi
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
Puhelin +358 (0)207 919 430
Faksi +358 (0)207 919 431
finland@struers.fi

SWEDEN
Struers Sverige
Ekbacksvägen 22
168 69 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY

Struers Italia

Via Monte Grappa 80/4

20020 Arese (MI)

Tel. +39-02/38236281

Fax +39-02/38236274

struers.it@struers.it

JAPAN

Marumoto Struers K.K.

Takara 3rd Building

18-6, Higashi Ueno 1-chome

Taito-ku, Tokyo 110-0015

Phone +81 3 5688 2914

Fax +81 3 5688 2927

struers@struers.co.jp

USA

Struers Inc.

24766 Detroit Road

Westlake, OH 44145-1598

Phone +1 440 871 0071

Fax +1 440 871 8188

info@struers.com

For more information, please see Polishing Cloth brochure.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre über Poliertücher.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la brochure sur les draps de polissage.